



# Den Braven Sealants

## Technický list 08.50 Samosvařitelná opravárenská páska

**Výrobek** Samosvařitelná páska z polyisobutylenu se speciálním vulkanizačním (samosvařitelným) efektem určená pro opravy a těsnění.

**Vlastnosti**

- ▮ Okamžitě, rychle a snadno aplikovatelná;
- ▮ Nelepivá - vhodná na všechny stavební materiály;
- ▮ Výborné fyzikální a elektrické vlastnosti, kompatibilní s izolacemi;
- ▮ Vysoce odolná proti vodě, oxidaci, chemickým látkám a UV záření;

**Použití**

- Opravy těsnění hadic automobilů, motocyklů, opravy člunů a karavanů;
- Bandáže kabelů v elektrotechnice a telekomunikacích nad zemí i pod zemí;
- Opravy rozvodů vodovodních řádů, zahradních hadic a rozvodů bazénových systémů;

Balení	Šířka (mm)	délka (m)	počet ks / kartón
	19	5	volně
<b>Barva</b>	Černá		

### Technické údaje

Základ		polyisobutylen	
Tloušťka pásy	mm	0,5	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +90	
Aplikační teplota	°C	+5 / +60	
Pevnost v tahu	MPa	2	
Tažnost	%	600	
Měrný odpor	Ω-m	10 <sup>13</sup>	
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +10°C do +35°C)

**Podmínky skladování** V originálních uzavřených obalech v suchých prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením a chemickými výpary.

**Podklad** Vhodná na všechny druhy podkladů jako polypropylen, polyethylen, ethylen, propylen, kaučuk, měkčené i tvrzené PVC, butyl, neoprén, teflon, ocel, dřevo, plasty, sklo atd.

**Pokyny** Před zahájením aplikace nutno odstranit ochrannou krycí vrstvu. Při aplikaci nutno jednotlivé vrstvy překřížit (jako u splétání) a pásku dostatečně natahovat. Protahováním odmotávané pásky (alespoň 50%) dochází k tzv. samosvaření - ke změně jednotlivých omotávaných vrstev v jeden homogenní těsnící celek.

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 06.09.2008 Vyhotoveno dne: 22.12.2003

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika  
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz